BPO FORTNOX CINZA

Composição:

O **BPO Fortnox CINZA** é um peróxido de benzoíla em pasta com coloração Cinza.

Especificações:

Aspecto	Pasta Cinza
Oxigênio Ativo (%)	3,20– 3,40
Concentração (%).	48,5 – 51,5
Densidade (g/cm3 25°C)	1,15 – 1,18

Compatibilidade:

Solúvel em:	ftalatos, cetonas, álcoois e glicóis
Insolúvel em:	hidrocarbonetos aromáticos clorados e alifáticos

Aplicação:

O **BPO Fortnox CINZA** é indicado para cura de resinas de poliéster insaturado e resinas éster vinilicas em temperatura ambiente. Bastante utilizado nas massas Poliéster e em aplicações sensíveis a utilização de Cobalto como promotor. A dosagem recomendada é maior do qua as recomendadas em peróxidos cetônicos.

Dosagem Indicada:

2,0% – 3,0%

Embalagem:

O **BPO Fortnox CINZA** é fornecido em Baldes (PEAD) de 20,0kg final.
É classificado como peróxido orgânico tipo E, sólido, classe 5.2, número ONU 3108.

Validade:

12 meses a partir da data de fabricação.

Armazenagem:

Estrada Municipal Benedito de Souza, 68 – Bairro da Mina – CEP 13299-364 – Itupeva – SP
www.fortnoxquimica.com.br

Para manter as características gerais do produto **BPO Fortnox CINZA**, é recomendado o armazenamento em local seco e com abrigo da luz solar abaixo de 30°C. Mantenha sempre nas embalagens originais, longe de inflamáveis e quaisquer fontes de calor, descarga elétrica ou fogo; distante da luz solar, e longe de naftanato de cobalto e demais promotores como DMA por exemplo. **Segurança:** Recomendamos cuidados usuais de manipulação de produtos químicos, por favor, siga as orientações contidas na ficha de segurança (FDS) e verifique a sua proteção e higiene do local de trabalho. **Nota:** As indicações acima se baseiam em nossos conhecimentos e experiências atuais. Elas não pressupõem garantia jurídica relativa a determinadas propriedades, pois numeCINZAs influências que podem ocorrer durante a manipulação e emprego dos nossos produtos, não eximem o cliente de realizar seus próprios ensaios e controles.

Estrada Municipal Benedito de Souza, 68 – Bairro da Mina – CEP 13299-364 – Itupeva – SP
www.fortnoxquimica.com.br