

FORTNOX B

Composição:

Fortnox B es un peróxido de metiletilcetona en ftalato de dimetilo, formulado para adaptarse a prácticamente todos los procesos de curado con resina de poliéster insaturado.

Especificaciones:

Aspecto	Líquido, transparente e incoloro
Oxígeno Activo (%)	9,80 – 10,2
Densidad a 25°C (g/cm ³)	1,08 – 1,14

Compatibilidad:

Soluble en: plastificantes, cetonas, alcoholes y glicoles

Aplicación:

Fortnox B está indicado para el curado de resinas de poliéster insaturado temperatura ambiente. Recomendado para: laminação contínua, hand lay-up, spray-up.
No apto para Gel Coat

Doses Recomendada:

1,00% a 2,5 %

PRESENTACIÓN:

O **Fortnox B** se suministra en bidones homologados de 25kg e 5kg.
Está clasificado como peróxido orgánico tipo D, líquido, clase 5.2, número ONU 3105.

Vida Útil:

6 meses a partir de la fecha de fabricación.

FORTNOX B

Almacenamiento:

Para garantizar la durabilidad del producto, se recomienda almacenar Fortnox B en un lugar seco y protegido de luz solar a una temperatura inferior a 30°C.

La temperatura de decomposición (TAD) es de 60°C.

Consérvese únicamente en su embalaje original, alejado de materiales inflamables y de cualquier fuente de calor, descargas eléctricas o llamas; alejado de la luz solar; y alejado de naftanato de cobalto, otros promotores, aceleradores, oxidantes, agentes reductores y ácidos o bases fuertes.

Seguridad:

Recomendamos las precauciones habituales para la manipulación de productos químicos. Siga las directrices de la ficha de datos de seguridad (FDS) y garantice su seguridad e higiene en el lugar de trabajo.

Nota:

Las instrucciones anteriores se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales. No constituyen una garantía legal sobre ciertas propiedades, ya que las numerosas influencias que pueden producirse durante la manipulación y el uso de nuestros productos no eximen al cliente de realizar sus propias pruebas y controles.