

FORTNOX BPAD

Composição:

O **Fortnox BPAD** é um peróxido de alto desempenho, formulado para obter alto teor de dímero, baixo teor de peróxido de hidrogênio e baixo teor de água, estas características garantem que a cura com o Fortnox BPAD tenha uma baixa espumação e proporciona melhor acabamento.

Especificações:

Aspecto	Líquido, Límpido e Incolor
Oxigênio Ativo (%)	8,70 – 9,00
Densidade à 25°C (g/cm ³)	1,02 – 1,07
Teor de Água (%)	Máx. 1,50

Compatibilidade:

Solúvel em:	ftalatos, cetonas, álcoois e glicóis
-------------	--------------------------------------

Aplicação:

O **Fortnox BPAD** é indicado para cura de resinas de poliéster insaturada e principalmente resina éster-vinílicas e uma excelente opção para utilização em Gel Coats.

O **Fortnox BPAD**, por apresentar tempo de gel longo é indicado para os processos produtivos que requer um tempo produção para obter a cura completa da peça, como é o caso de produção de grandes peças ou de maior espessura. É uma excelente indicação para Gel Coats e éster vinílicas por apresentar menos bolha durante o processo de gel, garanti a maior qualidade e dureza na peça final.

Dosagem Indicada:

1,00% a 2,5 %

Embalagem:

O **Fortnox BPAD** é fornecido em bombonas (PEAD), homologada de 25kg e 5kg.

É classificado como peróxido orgânico tipo D, líquido, classe 5.2, número ONU 3105.

Validade:

6 meses a partir da data de fabricação.

FORTNOX BPAD

Armazenagem:

Para manter as características gerais do produto **Fortnox BPAD**, é recomendado o armazenamento em local seco e com abrigo da luz solar abaixo de 30°C.

A temperatura de decomposição (SADT) é de 60°C.

Mantenha sempre nas embalagens originais, longe de inflamáveis e quaisquer fontes de calor, descarga elétrica ou fogo; distante da luz solar, e longe de naftanato de cobalto e demais promotores com DMA por exemplo.

Segurança:

Recomendamos cuidados usuais de manipulação de produtos químicos, por favor, siga as orientações contidas na ficha de segurança (FDS) e verifique a sua proteção e higiene do local de trabalho.

Nota:

As indicações acima se baseiam em nossos conhecimentos e experiências atuais. Elas não pressupõem garantia jurídica relativa a determinadas propriedades, pois numerosas influências que podem ocorrer durante a manipulação e emprego dos nossos produtos, não eximem o cliente de realizar seus próprios ensaios e controles.