

FORTNOX BPO

Composição:

Fortnox BPO é uma pasta homogênea de peróxido de benzoíla dissolvida em ftalato, é um produto de fácil manuseio e mais segura do que a peróxido de benzoíla em pó, formulado para atender processo de cura de resina poliéster e éster vinílicas em temperatura ambiente ou elevadas.

Especificações:

Aspecto	Pasta Homogênea
Oxigênio ativo (%)	3,20– 3,40
Concentração (%).	48,5 – 51,5
Densidade (g/cm ³ 25°C)	1,15 – 1,18

Compatibilidade:

Solúvel em:	Plastificantes, cetonas, álcoois e glicóis
-------------	--

Aplicação:

O **Fortnox BPO** é indicado para cura de resinas de poliéster insaturado e resinas éster vinílicas em temperatura ambiente ou elevadas. Bastante utilizado nas massas Poliéster e em aplicações sensíveis a utilização de Cobalto como promotor. A dosagem recomendada é maior do que as recomendadas em peróxidos cetônicos.

Dosagem Indicada:

2,0% – 3,0

BT-013 VER.03 – DATA:04/08/26

Fortnox Indústria e Comércio Ltda

Endereço: Estrada Municipal Benedito de Souza 68, Bairro Mina, CEP: 13.299-364 - Itupeva - SP - Brasil.

FORTNOX BPO

Embalagem

Fortnox BPO fornecida em diferentes cores, como no branco, cinza, azul, vermelho e rosa, em embalagens de 20kg e 30kg

É classificado como peróxido orgânico tipo E, sólido, classe 5.2, número ONU 3108.

Validade:

12 meses a partir da data de fabricação.

Armazenagem:

Para manter as características gerais do produto **Fortnox BPO BPF**, é recomendado o armazenamento em local seco e com abrigo da luz solar abaixo de 30°C.

A temperatura de decomposição (SADT) é de 60°C.

Mantenha sempre nas embalagens originais, longe de inflamáveis e quaisquer fontes de calor, descarga elétrica ou fogo; distante da luz solar, e longe de naftanato de cobalto e demais promotores como DMA por exemplo.

Segurança:

Recomendamos cuidados usuais de manipulação de produtos químicos, por favor, siga as orientações contidas na ficha de segurança (FDS) e verifique a sua proteção e higiene do local de trabalho.

Nota:

As indicações acima se baseiam em nossos conhecimentos e experiências atuais. Elas não pressupõem garantia jurídica relativa a determinadas propriedades, pois numerosas influências que podem ocorrer durante a manipulação e emprego dos nossos produtos, não eximem o cliente de realizar seus próprios ensaios e controles.

BT-013 VER.03 – DATA:04/08/26

Fortnox Indústria e Comércio Ltda

Endereço: Estrada Municipal Benedito de Souza 68, Bairro Mina, CEP: 13.299-364 - Itupeva - SP - Brasil.