

FORTNOX M50 PREMIUM

Composição:

O **Fortnox M50 PREMIUM** é um peróxido de metil etil cetona em dimetil ftalato, é um produto de altíssima qualidade com baixo teor de impurezas formulado para atender praticamente todos os processos de cura com resina poliéster, oferecendo excelente desempenho de cura. Apresenta níveis ainda mais baixos de água e demais impurezas em comparação ao Fortnox M50.

Especificações:

Aspecto	Líquido, Límpido e Incolor
Oxigênio Ativo (%)	8,85 – 9,05
Densidade à 20°C (g/cm ³)	1,18
Teor de Água (%)	Máx. 2,10

Compatibilidade:

Solúvel em:	ftalatos, cetonas, álcoois e glicóis
-------------	--------------------------------------

Aplicação:

O **Fortnox M50 PREMIUM** é indicado para cura de resinas de poliéster, éster vinílica e gel coats à temperatura ambiente. É adequado para todos os tipos de processo, que buscam uma peça final com maior qualidade, pois seu uso proporciona uma elevada dureza, menor tempo de cura, baixa formação de espuma e menor sensibilidade às variações de temperatura ambiente.

Dosagem Indicada:

1,00% a 2,5 %

Embalagem:

O **Fortnox M50 PREMIUM** é fornecido em bombonas (PEAD), homologada de 20kg. É classificado como peróxido orgânico tipo D, líquido, classe 5.2, número ONU 3105.

Validade:

6 meses a partir da data de fabricação.

FORTNOX M50 PREMIUM

Armazenagem:

Para garantia e durabilidade do produto **Fortnox M50 PREMIUM**, é recomendado o armazenamento em local seco e com abrigo da luz solar abaixo de 30°C.

A temperatura de decomposição (SADT) é de 60°C.

Armazene somente nas embalagens originais, longe de inflamáveis e quaisquer fontes de calor, descarga elétrica ou fogo; distante da luz solar, e longe de naftanato de cobalto, demais promotores, aceleradores, oxidantes, agentes redutores e ácidos ou bases fortes.

Segurança:

Recomendamos cuidados usuais de manipulação de produtos químicos, por favor, siga as orientações contidas na ficha de segurança (FDS) e verifique a sua proteção e higiene do local de trabalho.

Nota:

As indicações acima se baseiam em nossos conhecimentos e experiências atuais. Elas não pressupõem garantia jurídica relativa a determinadas propriedades, pois numerosas influências que podem ocorrer durante a manipulação e emprego dos nossos produtos, não eximem o cliente de realizar seus próprios ensaios e controles.