

FORTNOX M60

Composição:

O **Fortnox M60** é um peróxido de metil etil cetona em dimetil ftalato, é um produto de altíssima qualidade com baixo teor de impurezas, formulado com a concentração maior comparado com o Fortnox M50, para atende os processos que ocorra temperaturas ambientes mais baixas.

Especificações:

Aspecto	Líquido, Límpido e Incolor
Oxigênio Ativo (%)	9,70 – 10,10
Densidade à 25°C (g/cm ³)	1,14 – 1,18

Compatibilidade:

Solúvel em:	ftalatos, cetonas, álcoois e glicóis
-------------	--------------------------------------

Aplicação:

O **Fortnox M60** é indicado para todos os tipos de processo cura de resinas de poliéster insaturado e gel coat, que requer alto desempenho, onde a velocidade de cura e propriedade mecânicas são críticas.

Dosagem Indicada:

1,00% a 2,5 %

Embalagem:

O **Fortnox M60** é fornecido em bombonas (PEAD), homologada de 30kg e 5kg.
É classificado como peróxido orgânico tipo D, líquido, classe 5.2, número ONU 3105.

Validade:

6 meses a partir da data de fabricação.

FORTNOX M60

Armazenagem:

Para garantia e durabilidade do produto **Fortnox M60**, é recomendado o armazenamento em local seco e com abrigo da luz solar abaixo de 30°C.

A temperatura de decomposição (SADT) é de 60°C.

Armazene somente nas embalagens originais, longe de inflamáveis e quaisquer fontes de calor, descarga elétrica ou fogo; distante da luz solar, e longe de naftanato de cobalto, demais promotores, aceleradores, oxidantes, agentes redutores e ácidos ou bases fortes.

Segurança:

Recomendamos cuidados usuais de manipulação de produtos químicos, por favor, siga as orientações contidas na ficha de segurança (FDS) e verifique a sua proteção e higiene do local de trabalho.

Nota:

As indicações acima se baseiam em nossos conhecimentos e experiências atuais. Elas não pressupõem garantia jurídica relativa a determinadas propriedades, pois numerosas influências que podem ocorrer durante a manipulação e emprego dos nossos produtos, não eximem o cliente de realizar seus próprios ensaios e controles.